

Capadecor® DecoLasur Glänzend

პრიალა, დისპერსიაზე დაფუძნებული საღებავი/ლაზური, შიდა სამუშაოებისთვის.



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

დეკორატიული, პრიალა, გამჭირვალე ლაზური, ინტერიერის კედლებზე გამოსაყენებლად. გამოიყენება გლუვ ზედაპირებზე და ბათქაშებზე. შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას: უხეში ხის და ბოჭკოვანი მინის ზედაპირებზე.

თვისებები

- მინიმალური ემისიის მქონე, გამსნელების გარეშე და არაპლასტიკური
- სველი მოხეხვის კლასი 1
- დიფუზიური
- წყლის შემცველი სადებინფექციო საშუალებების მიმართ მედეგი

მასალის შემკვრელი

სინთეტიკურ - ფისოვანი დისპერსია/ემულსია, გერმანული სტანდარტის DIN 55945 მიხედვით.

შეფუთვა

2.5 ლ, 5 ლ.

ფერი

გამჭირვალე

შეფერადება შესაძლებელია: ColorExpress-სისტემით და ასევე, CaparolColor Vollton-ის ხელის კოლორანტებით.

სიპიალის ხარისხი

პრიალა (DIN EN 13300-ის მიხედვით)

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ, ყინვისგან დაცულ ადგილას. შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში.

ტექნიკური მარამეტრები

- სიმკვრივე: დაახლ. 1.00 გ/სმ³

მხარდაჭერი პროდუქტები

- Pearl White
- Switch Desert
- Switch Lagoon

გამოყენების სფეროების განსაზღვრა, ტექნიკური ინფორმაცია N. 606 - ის მიხედვით.

ინტერიერი 1	ინტერიერი 2	ინტერიერი 3	ექსტერიერი 1	ექსტერიერი 2
+	+	○	-	-
(-) არ არის შესაფერისი / (○) მზებუდულად შესაფერისი / (+) შესაფერისი				



გამოყენება

შესაფერისი ზედაპირები	ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მზიდუნარიანი და თავისუფალი დამაცალკეველი ნივთიერებებისაგან.
ზედაპირის მომზადება	ზედაპირის მომზადების წესი დამოკიდებულია არსებულ ზედაპირზე და მის ბუნებაზე. მიჰყევით შესაბამის ტექნიკურ ინფორმაციაში მოცემულ ინსტრუქციას. მითითება: კედლის ლაზური არის გამჭვირვალე ნივთიერება, რომლის გამოყენებისას ჩანს ზედაპირის ფერი და სტრუქტურა. ასევე მასზე გავლენას ახდენს ზედაპირის თვისებები, ფერის ტონი, შემწვრიანობის უნარი, ლაზურის გაზავების ხარისხი და ფენის სისქე. გამოყენებული ხელსაწყოები და ხელოსნის ინდივიდუალური ხელწერა, განსაზღვრავს საბოლოო შედეგს. ამიტომ საცდელი ფენის დატანა აუცილებელია. კონტრასტი იქნება მაღალი, თუ ღია ფერის შუალედურ ფენაზე დატანილი ლაზურის ფერის ტონი მეტი იქნება.
დატანის მეთოდი	DecoLasur Glänzend-ის დატანა შესაძლებელია საღებავის ფუნჯის გამოყენებით ან ბუნებრივი ღრუბელით. არჩევანი დამოკიდებულია სასურველი დეკორატიული ზედაპირისათვის, საჭირო ტექნოლოგიაზე.
დაფარვის სტრუქტურა	შუალედური ფენა: დეკორატიული ლაზურის შუალედური ფენა ყოველთვის უნდა იყოს დატანილი/შესრულებული ძალიან საფუძვლიანად (თანაბრად წასმული). შესაფერისი პროდუქტებია: Capadecor DecoGrundor MultiStruktur. დამასრულებელი ფენა: 1-3 ფენა DecoLasur Glänzend-ი, ColorExpress-ის მექანიკური მეთოდით შეფერადებული ან CaparolColor-ის კოლორანტების გამოყენებით - ხელით კოლირებული. DecoLasur Glänzend-ის გაზავება შესაძლებელია, არაუმეტეს 20% წყლით.
ხარჯი	დაახლ. 80-200 მლ/მ ² ერთ ფენაზე. ზედაპირის შეწოვის უნარის და სტრუქტურის მიხედვით, შესაძლოა ხარჯი გაიზარდოს.
გამოყენების პირობები	მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: მინიმალური ტემპერატურა: +5 C.
შრობის დრო	ფენებს შორის დაიცავით შრობის 12 საათიანი შუალედი.
ხელსაწყოების წმენდა	სამუშაოების დასრულებისთანავე გაირეცხოს წყლით.
შენიშვნა	არ დაიტანოთ მასალა ჰორიზონტალურ ზედაპირებზე, რომლებიც ექვემდებარებიან ტენიანობის ან წყლის დატვირთვას. ფუნჯის გამოყენება რეკომენდირებულია საგრუნტი და შუალედური ფენების წასმისას, რათა თავიდან აიცილოთ სამღებრო გორგოლაქის კვალი.

მითითებები

უსაფრთხოების ნორმები	მორიდეთ ბავშვებს! არ ჭამოთ, დალიოთ ან მოწიოთ პროდუქტთან მუშაობის დროს. დამუშავების და შრობის პროცესში იზრუნეთ შესაბამის განიავებაზე. კანთან ან თვალებთან კონტაქტისას დაუყოვნებლივ დაიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ კანალიზაციაში, წყალსაცავებში ან ნიადაგში მოხვედრა. შეიცავს: 1,2-ბენზიზოთიაზოლ-3(2H)-ონი, 2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ონი. შესაძლოა გამოიწვიოს ალერგია რეაქცია.
უტილიზაცია	მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებელია უტილიზირებულ იქნას როგორც ლაქების ან საღებავის ნაშთი, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც გამხმარი საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.
VOC (აქროლადი ორგანული შენაერთების ზღვრული კონცენტრაცია ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად)	პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/b): 100 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქს. 1 გ/ლ VOC -ს.
პროდუქტის კოდი	M-DF01 (Germany)
შემადგენლობა	პოლივინილაცეტატის ფისი, პარაფინის ცვილი, წყალი, დანამატები, კონსერვანტები (მეთილ-/ბენზიზოთიაზოლინონი).

ტექნიკური კონსულტაცია

მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შექმნა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.

შპს კაპაროლ ჯორჯია

აღ. ქართველიშვილის ქ. N8,
0198 თბილისი საქართველო
office@caparol.ge
www.caparol.ge

